



181000110008



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0125

检验检测报告

Inspection and Detection Report

No: 2018TC800359

产品名称:

Product name:

台下脸盆

受检单位:

Unit being tested:

生产单位:

Manufacturer:

委托单位:

Entrusting unit:

和成(中国)有限公司

检验检测类别:

Inspection &

Detection kind:

委托检验

江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心

Jiangsu Ceramics & Refractory Products Quality Supervision Inspection Center



江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心

Jiangsu Ceramics & Refractory Products Quality Supervision Inspection Center

检验检测报告

Inspection and Detection Report

2018TC800359

共 2 页 第 1 页

产品名称 Product name		台下脸盆		规格型号 Specifications		LCN050	
生产日期\批号 Producing date\ Batch No.		—\—		商标 Brand		—	
委托单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Entrusting unit name\Add\Tel.\Phone\Zip				和成(中国)有限公司\苏州市苏沪机场路角直段115号\—\—\215127			
生产单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Manufacturer name\Add\Tel.\Phone\Zip				—\—\—\—\—			
检验检测类别 Inspection & detection kind		委托检验		任务来源 Task from		和成(中国)有限公司	
样品数量 Sample quantity		1 件		抽样基数 Sampling batch		—	
抽样日期 Sampling date		—		抽样人员 Sampling staff		—	
样品等级 Grade		—		抽样地点 Sampling location		—	
样品等级 Grade		—		备样量及封存地点 Backup sample quantity and seal up for safekeeping location		—/—	
封样状态 Sealing state		—		封样状态 Sealing state		封条完好	
样品到达日期 Samples arrival date		2018-12-24		样品状态 Sample description		符合检验要求(完好)	
检查封样人员 Checking and sealing samples		—		检查封样人员 Checking and sealing samples		—	
检验检测日期 Inspection & detection date		2018-12-25~2018-12-26		检验检测地点 Inspection & Detection location		江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心	
检验检测依据 Inspection & Detection standard(s)		YIXING TEST GB 6952-2015《卫生陶瓷》					
检验检测结论 Inspection & Detection conclusion		样品经检验, 所检项目符合 GB 6952-2015《卫生陶瓷》标准规定的要求。					
备注 Note		—					



批准:
Approval

宋国敬

审核:
Proofreader

王-峰

主检:
Major teste

徐文培

检验检测结果汇总表

Inspection and test results summary table

2018TC800359

共 2 页 第 2 页

序号 No.	检验项目 Test item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验结果 Test results	单项评价 Single evaluation	
1	外观缺陷	开裂、坯裂	mm	洗净面、可见面不准许，其他区域不影响使用的允许修补	洗净面：0，可见面：0，其他区域：0	合格
		釉裂、棕眼	mm	洗净面、可见面不准许，其他区域允许有不影响使用的缺陷	洗净面：0，可见面：0，其他区域：0	合格
		大釉泡、色斑、坑包/个	—	洗净面、可见面不准许，其他区域允许有不影响使用的缺陷	洗净面：0，可见面：0，其他区域：0	合格
		针孔/个	—	洗净面总数 2、可见面 1；总数 5，其他区域允许有不影响使用的缺陷	洗净面：0，可见面：0，其他区域：0	合格
		中釉泡、花斑/个	—	洗净面总数 2、可见面 1；总数 6，其他区域允许有不影响使用的缺陷	洗净面：0，可见面：0，其他区域：0	合格
		小釉泡、斑点/个	—	洗净面 1；总数 2，可见面 2；总数 8，其他区域允许有不影响使用的缺陷	洗净面：0，可见面：0，其他区域：0	合格
		波纹	mm ²	洗净面、可见面 ≤ 2600，其他区域允许有不影响使用的缺陷	洗净面：0，可见面：0，其他区域：0	合格
		缩釉、缺釉	mm ²	洗净面、可见面不准许，其他区域允许有不影响使用的缺陷	洗净面：0，可见面：0，其他区域：0	合格
		磕碰	mm ²	洗净面、可见面不准许，其他区域 20mm ² 以下 2 个	洗净面：0，可见面：0，其他区域：0	合格
		釉缕、桔釉、釉粘、坯粉、落脏、剥边、烟熏、麻面	—	洗净面、可见面不准许	洗净面：无，可见面：无	合格
2	吸水率/%	—	E ≤ 0.5	0.3	合格	
备注 Note	—					

